

NanNex TL3503

■ 一般物性

PHYSICAL PROPERTIES

項 目 Item	単 位 Unit	TL3503	試験方法 Test Method
密 度 Density	kg/m ³	260	イノアック法(JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011)
	g/cm ³	0.26	
引張強度 Tensile Strength	MPa	0.32	イノアック法(JIS K 6251 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010)
伸 び Tensile elongation	%	70	イノアック法(JIS K 6251 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010)
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.036	イノアック法(JIS K 6254 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6254 : 2010)
	kg/cm ²	0.37	
圧縮残留歪 Compression Set	%	6.0	イノアック法(JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011)

※上記値は代表値であり、保証値ではございません。

The figures all indicate representative values.